

TECHNISCHES DATENBLATT

FOME FLEX HYDROPROTECT PRIMER

BESCHREIBUNG

Eine spezielle Grundierung, die als Verstärkungsmittel auf alten und neuen saugfähigen Untergründen vor dem Auftragen der Fome Flex HYDROPROTECT-Abdichtungsmembran verwendet wird.

VORTEILE

- Für Innen- und Außenbereich
- Zur Verstärkung des Untergrunds
- Schnell trocknend
- Einfach aufzutragen
- Tief eindringend
- Schützt vor Feuchtigkeit

ANWENDUNGSBEREICHE

- Wird als Verstärkungsmittel auf alten und neuen saugfähigen Untergründen vor dem Auftragen der Fome Flex HYDROPROTECT-Abdichtungsmembran verwendet.
- Einsatz in Badezimmern, Küchen, Waschküchen, Balkonen, Terrassen und anderen Bereichen, die abgedichtet werden sollen..
- Geeignet für alte und neue saugfähige Untergründe wie Beton, Porenbeton, Putz (Zement-Kalk, Kalk, Gips), Platten (Zement, Gips, Gipskarton) und Sandstein..
- Kann in beheizten Fußbodenkonstruktionen verwendet werden.

TECHNISCHE DATEN

Ausbeute	0,05 - 0,2 l/m ²
Trocknungszeit (+20 °C/50%RH)	ca. 4 Stunden
Ungefähre Dichte	1,0 g/cm ³
Schichtenzahl	1 - 2
Verarbeitungs- und Lagertemperatur	+5 ° ... +25 °C

ANWENDUNGSART

Vor der Verwendung sind die Sicherheitshinweise im Sicherheitsdatenblatt zu lesen.



TECHNISCHES DATENBLATT

VORBEREITUNG DER OBERFLÄCHE

Die Oberfläche sollte sauber, glatt, trocken, fett- und ölfrei, frei von mechanischen Beschädigungen und anderen Partikeln sein, die die Haftung beeinträchtigen können.

VERWENDUNGSHINWEISE

Das Produkt ist gebrauchsfertig. Auf schwer saugfähigen Untergründen die Grundierung unverdünnt auftragen, auf saugfähigen Untergründen im Verhältnis 1:1 mit Wasser verdünnen. Das Produkt mit einer Rolle, einem Pinsel oder mit einem Spray gleichmäßig und dünn auf die Oberfläche auftragen. Die Trocknungszeit beträgt ca. 4 Stunden. Niedrigere Temperaturen und unzureichende Luftzirkulation verlängern die Trocknungszeit.

HINWEISE / EINSCHRÄNKUNGEN

Grundierung sollte nicht bei Regen oder kaltem Wetter verwendet werden. Die Trocknungszeit hängt von der Art des Untergrunds, der Temperatur und der Luftfeuchtigkeit ab. Das Produkt ist nicht für den Kontakt mit Lebensmitteln und für medizinische Zwecke bestimmt. Alle angegebenen Parameter basieren auf Labortests, die den internen Standards des Herstellers entsprechen. Sie hängen stark von den Aushärtungsbedingungen des Produkts ab (z. B. Umgebungstemperatur, Oberflächentemperatur, Qualität der verwendeten Ausrüstung und Fähigkeiten des Anwenders).

TRANSPORT/LAGERUNG

Das Produkt ist in 1-l- und 5-l-Behältern verpackt. Wird das Produkt in der verschlossenen Originalverpackung bei einer Temperatur zwischen +5 °C und +25 °C gelagert, beträgt die Haltbarkeit bis zu 18 Monate. Vor Kälte und direkter Sonneneinstrahlung schützen. Lagerungs- und Transporttemperatur darf nicht unter +5 °C sein.

SICHERHEITSHINWEISE UND GESUNDHEITSSCHUTZ

Weitere Informationen finden Sie im Sicherheitsdatenblatt. Alle schriftlichen oder mündlichen Auskünfte, Empfehlungen und Anweisungen erfolgen nach bestem Wissen, Prüfungen und Erfahrungen unter Beachtung der Grundsätze des Herstellers. Jeder Benutzer dieses Materials stellt mit allen angemessenen Mitteln sicher, dass die gelieferten Materialien für den vorgesehenen Zweck geeignet sind, einschließlich der Prüfung des Endprodukts unter geeigneten Bedingungen. Der Hersteller übernimmt keine Haftung für Schäden, die durch unsachgemäße oder falsche Verwendung der Herstellermaterialien entstehen.