

POINT 200 ACRYL TACK INTERIOR

Mocny klej akrylowy



POINT ACRYL TACK INTERIOR Klej charakteryzuje się ponadto wyjątkowo wysoką wytrzymałością po związaniu, wynoszącą 20 kg/cm². Spoina klejowa może być malowana. Nie zawiera rozcieńczalników i dlatego nie jest agresywny dla żadnej powierzchni. Wszystkie te właściwości sprawiają, że klejenie elementów wykończeniowych i budowlanych wykonanych ze styropianu, płyt OSB, drewna itp. do większości powierzchni, takich jak: tynk, mur, gips, metal, jest łatwe, wygodne i bezpieczne. Nadaje się do klejenia listew przypodłogowych, profili, różnych paneli, parapetów, progów i kamienia. Świetnie nadaje się do zastosowań wewnętrznych.

Zalety:

- Wytrzymałość kleju po utwardzeniu 20 kg/cm².
- Nadaje się do EPS i XPS.
- Odpowiedni do nierównych powierzchni.
- Nie zawiera agresywnych rozcieńczalników, bezzapachowy.
- Szybkie mocowanie elementów.
- Spoina klejowa nadaje się do malowania.
- Odporność na działanie temperatur od -20 °C do +75 °C.

Doskonała przyczepność do:

Polistyrenu, EPS, XPS	Drewna	OSB	Cegły	Płyt gipsowo- kartonowych	Tynku
Betonu	Kamienia	Sztywnego PVC	Ceramiki	Szklą	Metalu

KARTA PRODUKTU

Zastosowanie

Klej nadaje się do klejenia szerokiej gamy elementów budowlanych i wykończeniowych wykonanych ze styropianu, drewna, płyt OSB, gipsu itp. Do porowatych powierzchni. Nadaje się również do klejenia paneli izolacyjnych i dźwiękochłonnych, listew przypodłogowych, profili, parapetów, progów, ceramiki, kamienia.

Dane techniczne

Parametry	Jednostki	Wartość
Kolor	-	Biały
Baza	-	Dyspersja akrylowa
Wytrzymałość po utwardzeniu	kg/cm ²	20
Gęstość	g/cm ³	1,5
Czas korekty	min @ +23°C / 50% RH	10
Szybkość utwardzania	mm/24 godz.	2
Moduł 100%	Mpa	0,2
Wydłużenie przy zerwaniu	%	150
Odporność termiczna	°C	-20°C do +75°C
Temperatura pracy	°C	+5°C do +35°C
Wydajność szwu 5 mm	m	12
Objętość	ml	280

Sposób użycia

Powierzchnie muszą być czyste, wolne od tłuszczu i suche. Odciąć koniec kartusza, przykręcić dyszę i włożyć kartusz do pistoletu. Nakładać klej pasmami lub punktowo, następnie mocno ścisnąć klejone elementy. Nieutwardzony klej można usunąć wodą, utwardzony tylko mechanicznie.

KARTA PRODUKTU

Ograniczenia

- Unikać kontaktu z wodą aż do całkowitego utwardzenia.
- Co najmniej jedna powierzchnia musi być porowata.
- Nie stosować do PE, PP, PC, PMMA, PTFE, neoprenu, miękkich tworzyw sztucznych, bitumu.
- Nie stosować na powierzchnie stale narażone na wodę.

Przechowywanie

Przechowywać w suchym miejscu, w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres trwałości: 18 miesięcy od daty produkcji.

Opakowanie

Plastikowy wkład 280 ml, 12 wkładów w pudełku.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Karty dostępne u dystrybutorów.

Gospodarowanie odpadami

Całkowicie opróżnić opakowanie i zutylizować zgodnie z lokalnymi przepisami.