

INRAL Décor Hammer Lack

INRAL DECOR HAMMER Sprühlack. Hammerlack ist von hoher Qualität, witterungsbeständig und besitzt eine eindrucksvolle gehämmerte Struktur. Zu lackierende Flächen: Metall, Kunststoff, Stein, Ton, Keramik, Glas usw. Meistens wird er verwendet für Werkzeugkästen, Briefkästen, Zäune, Blumentöpfe, Türen usw. Der Lack ist wasserbeständig und daher sowohl für den Innen- als auch Außeneinsatz geeignet.

Anwendung

Zu lackierende Flächen: Metall, Kunststoff, Stein, Ton, Keramik, Glas usw. Häufig verwendet für Werkzeugkästen, Briefkästen, Zäune, Blumentöpfe usw.
Einschränkungen: Nicht auf Polystyrol verwenden. Nicht empfohlen auf synthetischen Farben. Nicht geeignet für PP oder ähnliche Kunststoffe.

Vorteile

- Nostalgischer Hammerschlageffekt
- Strukturierte „Hammerschlag“-Oberfläche
- Hohe Ergiebigkeit und schnelles Trocknen
- Sehr wirtschaftlich
- Wetterbeständig, für Innen- und Außeneinsatz geeignet
- Ideal für Briefkästen, Treppengeländer, Werkzeugkästen usw.

Sprühanwendung

2–3 Kreuzgänge, Sprühabstand: 20–25 cm.

Trocknungszeiten

- Staubtrocken: ca. 5–8 Min.
- Griffest: ca. 15–20 Min.
- Durchgetrocknet: ca. 10–15 Std.

Glanzgrad

Glänzend: 70–75 Glanzeinheiten bei 60°

Ergiebigkeit

1,5 – 2 m² (aus einer 400-ml-Dose, bei einmaligem Auftrag).

Gebrauchsanweisung

Die zu lackierende Fläche muss sauber, trocken und fettfrei sein. Dose ca. 2 Minuten kräftig schütteln. Sprühabstand: 20–25 cm. Lack an einer unauffälligen Stelle testen, um Verträglichkeit und Farbton zu prüfen. Für beste Ergebnisse wird empfohlen, 2–3 Schichten aufzutragen. Der Lack trocknet nach 10–15 Stunden vollständig. Bei Außeneinsatz wird empfohlen, den Grundierlack INRAL NITRO oder die spezielle Kunststoffgrundierung INRAL PLASTIC PRIMER zu verwenden. Nach Gebrauch die Dose auf den Kopf stellen und sprühen, bis das Ventil leer ist.



Bindemittel:
Nitro-Synthetik

Verpackung:
400 ml

Sicherheitsdatenblatt

Wird separat bereitgestellt.

Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung tragen (Handschuhe / Schutzbrille). Weitere Informationen siehe Sicherheitsdatenblatt.

Lagerbedingungen

Aufrecht lagern bei +10 °C...+25 °C und max. 60 % relativer Luftfeuchtigkeit.

Haltbarkeit

10 Jahre unter den angegebenen Lagerbedingungen.

Farbtöne

Art. nr.	Farbe	Glanzgrad
26-8-1-004	Anthrazit	Glänzend