

TECHNISCHES DATENBLATT

FOME FLEX ACRYL-DICHTUNGSMASSE WALL-ACRYL ELASTISCHE DICHTMASSE



Beschreibung

FOME FLEX Wall-Acryl Elastische Dichtmasse ist eine leicht zu streichende, hochelastische Dichtmasse auf Wasserbasis, die für die meisten Farben geeignet ist. Dichtungen aus Wall-Acryl sind sehr elastisch und haben vorzügliche Haftung an einer Reihe von Baumaterialien. Sie enthält eine innovative Acryl-Wasser-Dispersion, die zuverlässige chemische Verbindungen mit vielen Baumaterialien, wie Glas, Aluminium oder Keramik, bildet. Die Dichtmasse ist ideal geeignet, um bewegliche Fugen vor der Endbehandlung und dem Streichen abzudichten. Die Beweglichkeit solcher Fugen um bis zu 12,5% stellt sicher, dass diese Fuge frei von Rissen bleibt. Die Fuge kann schon nach 60 Minuten gestrichen werden, was dafür sorgt, dass die Arbeiten schneller und bequemer ausgeführt werden können. Die Substanz schrumpft nur 15%. Geeignet für Anwendungen innen und außen.

Vorzüge

- Kann mit allen Arten von Farben nach 60 Minuten gestrichen werden
- Hochelastische und haltbare Fuge
- Geeignet für innen und außen
- Exzellente Adhäsion mit vielen Baumaterialien
- Zugfestigkeit 0,7 N/mm²
- Anwendungstemperatur +5°C ... +50°C
- Temperaturbeständig nach dem Aushärten -25°C ... +80°C

Perfekte Adhäsion an:

- Gipskarton
- Beton
- Mauerwerk
- Putz
- Keramik
- Hartplastik
- Metall
- Aluminium
- Granit

TECHNISCHES DATENBLATT

Anwendungsbereiche

Für das Abdichten aller beweglichen und unbeweglichen Fugen; Holz, Trockenwand und Dämmtafeln, Decken, Mauerecken, Fenster und Türen innen vor Endbehandlung und Streichen. Für das Abdichten von kleineren Rissen innen und außen.

Technische Daten

Eigenschaft	Einheit	Zertifizierung	Wert
Farbe			weiß
Dichte	g/cm ³		1,65
Hautbildung	min.		15
Aushärtung	mm/24 val.		2
Kann gestrichen werden nach	min.		60
Vertikales Fließverhalten	mm		0
Schrumpfen	%	ISO 10563	15
Fugenbewegung	%	EN 15651-1	12,5
Shore-Härte Typ A		EN ISO 868	16
Überdehnung beim Reißen	%	ISO 8339	325
Zugfestigkeit	N/mm ²	ISO 8339	0,7
Modul 100% 23°C	MPa	ISO 8339	0,5
Temperaturbeständigkeit	°C		-25°C...+80°C
Anwendungstemperatur	°C		+5°C...+50°C
Brandbeständigkeit		EN 13501-1+A1:2010	E
Volumen	ml.		310

Zertifizierung



* Information sur le niveau d'émission de substances volatiles dans l'air intérieur, présentant un risque de toxicité par inhalation, sur une échelle de classe allant de A+ (très faibles émissions) à C (fortes émissions).



EN 15651-1 F-EXT-INT-CC 20HM

Nutzungsanleitung

Oberflächen müssen trocken, sauber und fettfrei sein. Das Ende der Kartusche abschneiden und die beigegefügte Kartuschenspitze aufschrauben. Die Kartusche in die Presse einlegen und die Spitze durch mehrmaliges Ziehen des Abzugs mit Dichtungsmasse auffüllen. Die Dichtungsmasse ist vor dem Streichen einzubringen, innen und außen. Bei Anwendung außen sollte der Bereich für 6 Stunden vor Regen geschützt sein.

TECHNISCHES DATENBLATT

Lagerbedingungen

An einem trockenen Ort bei +5°C bis +25°C aufrecht stehend aufbewahren. Haltbar für 18 Monate ab Herstellungsdatum bei Beachtung der Lagerbedingungen. Die Kartuschen vor direkter Sonneneinstrahlung und Temperaturen über 50°C schützen.

Verpackung

310 ml Kartusche aus Plastik, 12 Kartuschen pro Schachtel.

Gesundheit & Sicherheit

Das Datensicherheitsblatt des Produkts muss vor der Anwendung gelesen und verstanden werden. Dieses ist auf Anfrage verfügbar.

Abfallentsorgung

Die Verpackung komplett entleeren und angemessen entsorgen.