



POINT 105 HYBRI FIX MARINE, BLACK

Mocny klej hybrydowy i uszczelniacz do napraw łodzi

POINT 105 Hybri Fix Marine to klej i uszczelniacz w technologii hybrydowej opracowany specjalnie do napraw łodzi, dachów i basenów oraz do łączenia różnego rodzaju materiałów budowlanych. Charakteryzuje się doskonałą przyczepnością do drewna, w tym tekowego, ceramiki, marmuru, aluminium, żelaza, stali nierdzewnej, miedzi i różnych tworzyw sztucznych (poliwęglan, poliestr, polistyren, PVC itp.). POINT 105 Hybri Fix Marine tworzy wyjątkowo odporne mechanicznie i trwałe połączenie. Nie powoduje korozji metalu. Nadaje się do klejenia i uszczelniania powierzchni porowatych i nieporowatych. Może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz. Nadaje się do malowania większością farb epoksydowych, poliuretanowych i na bazie wody. Posiada dobrą odporność chemiczną na wodę, rozpuszczalniki alifatyczne, oleje mineralne, smary, rozcieńczone kwasy nieorganiczne i zasady.

Zalety

- Dobra wydajność nawet w niskich temperaturach.
- Nie spływa w pionowych połączeniach.
- Dobra przyczepność do mokrych i/lub wilgotnych powierzchni.
- Doskonałe właściwości mechaniczne, wyjątkowa wytrzymałość.
- Po utwardzeniu nadaje się do szlifowania.
- Przyjazny dla środowiska, nie zawiera rozpuszczalników, izocyjanianów i silikonu.
- Całkowicie neutralny chemicznie i bezwonny.
- Mnie niż 1% osadzenia podczas utwardzania.
- Odporny na zjawiska atmosferyczne.

Doskonała przyczepność do:

- drewna tekowego
- drewna
- ceramiki
- marmuru
- aluminium
- stali
- stali nierdzewnej
- miedzi
- twardego tworzywa sztucznego

KARTA TECHNICZNA


Zastosowanie

Nadaje się do klejenia drewna tekowego i innych desek podłogowych i ściennych, ścianek działowych i konstrukcji wsporczych, zarówno na pokładzie, jak i pod nim. Do klejenia większości materiałów budowlanych wewnątrz i na zewnątrz.

Dane techniczne

Parametr	Jednostka	Certyfikacja	Wartość
Kolor			Czarny
Baza			MS Polimer
Siła przyczepności po utwardzeniu	kg/cm ²		22
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu	%		300
Moduł 100%	N/mm ²	ISO 8339	0,8
Gęstość	g/cm ³		1,4
Tworzenie się naskórka	min	@ +23 °C/50% RH	20
Czas korekty	min		20
Szybkość zastygania	mm/24 h	@ +23 °C/50% RH	2–3
Twardość wg Shore'a A		DIN 53505 3 s	45–50
Odporność na działanie temperatur po utwardzeniu	°C		-40 °C ... +90 °C
Temperatura otoczenia pracy	°C		+5 °C ... +30 °C
Kurczenie się	%		1
Wydajność 5 mm szwu	m		15
Objętość	ml		290

Certyfikacja



Notified body 0575/2022

Sposób użycia

Powierzchnie muszą być czyste, wolne od pozostałości tłuszczu i suche. Odciąć koniec górnej części kartusza i przykręcić do niego dołączoną dyszę. Włożyć kartusz do pistoletu strzykawkowego i napędnąć dyszę klejem, naciskając kilkakrotnie spust pistoletu. Klej nakładać pasmami na powierzchnię lub na element, który ma zostać przyklejony. Po nałożeniu kleju należy połączyć powierzchnie, mocno je ściskając.

Ograniczenia

Słaba odporność chemiczna / podatność na: rozpuszczalniki aromatyczne, stężone kwasy i chlorowane węglowodory.

KARTA TECHNICZNA

Warunki przechowywania

Nieotwarty produkt przechowywać w suchym miejscu w temperaturze od +5 °C do +25 °C. Okres przydatności – 18 miesięcy od daty produkcji, z zastrzeżeniem przepisów dotyczących przechowywania. Odporność na mróz podczas transportu do -15 °C.

Opakowanie

Plastikowy wkład 290 ml, 12 wkładów w pudełku.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartą charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów.

Gospodarowanie odpadami

Całkowicie opróżnić opakowanie i zutylizować zgodnie z wymogami.