



POINT 101 HIGH TACK

Klej o wyjątkowo silnej przyczepności początkowej

POINT High Tack to hybrydowy klej budowlany na bazie polimerów MS o wyjątkowo silnej przyczepności początkowej. Nadaje się do klejenia większości materiałów budowlanych, nawet na mokrych powierzchniach. Tworzy niezwykle mocne i zawsze elastyczne połączenie. Umożliwia mocowanie wyjątkowo ciężkich elementów konstrukcyjnych bez podparcia lub oparcia. Bezzapachowy, nieagresywny dla żadnego materiału, odpowiedni do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, nadaje się do malowania. Nie zawiera izocyjanianów, ftalanów, silikonu i rozcieńczalników

Zalety

- Wyjątkowa mocna i szybka przyczepność początkowa.
- Nie wymaga podparcia ani podkładu.
- Bardzo duża siła wiązania: 30 kg/cm².
- Wyjątkowa elastyczność. Wytrzymałość na rozciąganie do 200%.
- Doskonała przyczepność do większości materiałów budowlanych.
- Nadaje się do stosowania na mokrych powierzchniach.
- Do stosowań wewnętrznych i zewnętrznych.
- Nadaje się do pomalowania.

Doskonała przyczepność:

- Beton
- Drewno
- Cegły
- Tynk
- Metal
- Szkło
- Ceramika
- Korek
- PVC
- Gips
- Polistyren
- Płyta OSB

KARTA TECHNICZNA

Dane techniczne

Rodziklis	Jednostki	Certyfikat	Wartość
Baza			Silane Terminated Polymer
Kolor			Biały
Tworzenie się powłoki	min.	DBTM 16	5-10
Wytrzymałość na rozciąganie	kg/cm ²	DIN 53504 S2	30
Moduł 100%	MPa		2
Temperatura otoczenia pracy			+5°C... +35°C
Gęstość	g/ml.		1,59
Wytrzymałość na rozciąganie przy zerwaniu			200%
Twardość wg Shore'a A		DIN 53505 3 sek.	55
Odporność termiczna po utwardzeniu	°C		-40°C...+90°C
Temperatura przechowywania	°C		+5°C...+25°C
Prędkość utwardzania mm/24 h			2-3

Zastosowanie

Specjalnie opracowany do klejenia bardzo ciężkich elementów konstrukcyjnych bez podparcia. Do wyjątkowo mocnego i długotrwałego klejenia większości materiałów budowlanych, takich jak: kamień, beton, metal, PVC, gips, ceramika, metale, drewno, płyty gipsowo-kartonowe i inne.

Warunki użycia

Wszystkie powierzchnie muszą być suche, wolne od kurzu, czyste, nienasmarowane ani nienaoliwione. Temperatura aplikacji od +5°C do +40°C.

Sposób użycia

Powierzchnie muszą być czyste i odtłuszczone. Odciąć koniec górnej części kartridża i przykręcić dostarczoną dyszę w kształcie litery V. Włożyć kartusz do pistoletu i napełnić dyszę klejem, naciskając kilkakrotnie spust pistoletu. Nakładać klej pionowymi pasami w odległości 10-15 cm. Grubość spoiny klejowej nie może być mniejsza niż 2-3 mm. Docisnąć klejone powierzchnie do siebie. Ze względu na wyjątkowo wysoką początkową siłę przyczepności, mocy do przytrzymania zwykle nie jest konieczne. Pozostałości nieutwardzonego kleju można zetrzeć szmatką lub chusteczką.

Ograniczenia

- Nie nadaje się do klejenia PE, PP, PC, PMMA, PTFE, miękkich tworzyw sztucznych, neoprenu i podłoży bitumicznych.
- Nie nadaje się do ciągłego kontaktu z wodą.
- Nie nadaje się do stosowania z chlorkami

Opakowanie

Plastikowy kartusz 280 ml, 12 kartuszy w pudełku.

Przechowywanie

Gwarantowany czas przechowywania - 18 miesięcy od daty produkcji, pod warunkiem przechowywania produktu w oryginalnie zamkniętym opakowaniu w chłodnym, suchym miejscu w temperaturze od +5°C do +25°C. Produkt należy przechowywać zgodnie z wymogami dotyczącymi przechowywania materiałów łatwopalnych.

Instrukcje bezpieczeństwa

Przed użyciem należy zapoznać się z kartami charakterystyki produktu. Karty charakterystyki są dostępne na żądanie u oficjalnych dystrybutorów.

Postępowanie z odpadami

Całkowicie opróżnić opakowanie i zutylizować zgodnie z wymogami.