TECHNISCHES DATENBLATT

INRAL

INRAL ACRYLIC UNIVERSAL

qualitativ hochwertige, haltbare, schnell trocknende, nicht vergilbende und glatt deckende Aerosol-Farben für den professionellen und privaten Einsatz. Diese Farben sind ideal für den Innen- und Außenbereich geeignet und decken Metall, Kunststoff, Gips, Putz, Glas, Stein und Zement ab. Die Sprühfarben bieten eine ausgezeichnete Beständigkeit gegen Witterungseinflüsse und Licht, eine hohe Farbbeständigkeit und eine strikte Einhaltung der RAL-Palette. Beste Ergebnisse bei +20 °C. Enthält keine Blei- und Chromverbindungen, schädigt nicht die Ozonschicht.



Basis:
Modifiziertes Acryl

Packungsgröße:
400 ml

Auftrag

Für Innen- und Außenanwendung. Für Metall (Eisen, Messing, Stahl), ABS-Kunststoffe (kein PP oder ähnliches), Holz, Pappe, Gips, Putz, Glas, Stein, Zement. Haftet nicht auf Oberflächen mit Rückständen von silikonhaltigen Produkten. Haftet nicht auf Polystyrol. Auftrag auf Synthetiklacken wird nicht empfohlen.

Vorteile

- Schnelltrocknend, hoch glänzend, stark opak
- Verschiedene Farbe erhältlich, einschließlich ausgewählter Farben der RAL-Palette.
- Gute Haftung auf dem Untergrund
- Hartfolie – größere Widerstandsfähigkeit gegen Kratzer
- Hohe Temperaturbeständigkeit - 90-100°C
- Beständig gegen Sonneneinwirkung und Niederschlag
- Enthält keine Blei- und Chromatverbindungen
- Enthält keine die Ozonschicht schädigenden Stoffe

Sprühdurchgänge

2–3 Schichten über Kreuz im Abstand von 20 cm aufsprühen.

Trockenzeit (bei +20 °C)

- Staubfrei: nach ca. 5–8 min.
- Handtrocken: nach ca. 15–20 min.
- Vollständig trocken: nach ca. 16 h.

Fläche

Bis zu 2 m2 (aus einer 400-ml-Dose, eine Schicht).

TEGRA

TEGRA Deutschland GmbH Simrockstrasse 96, 40235 Düsseldorf, Deutschland
info@tegragroup.de, +49 176 22581537

TECHNISCHES DATENBLATT

Glanzgrad

- Hochglanz: 80–85 GE bei 60°
- Mittelglanz: 20–40 GE bei 60°
- Mattglanz: 5–15 GE bei 60°

Anwendung

Bei Temperaturen zwischen 10 und 25 °C auf Oberflächen mit der gleichen Temperatur in einer gut belüfteten Umgebung verwenden. Die Oberfläche reinigen und entfetten. Es wird empfohlen, die Oberfläche vor dem Anstrich mit INRAL NITRO oder PLASTIC (für Kunststoffoberflächen) zu grundieren. Die Flasche 2 Minuten lang kräftig schütteln. 2–3 Schichten gleichmäßig auf die Oberfläche aufsprühen, dabei einen Abstand von 20 cm einhalten. Das Ergebnis wird verbessert, wenn man mehrmals eine dünne Schicht in Abständen aufträgt. Nach dem Auftragen die Sprühflasche auf den Kopf stellen und den Druckkopf reinigen, indem man ihn ein paar Sekunden lang gedrückt hält.

Sicherheitsdatenblatt

Separat vorgelegt. Sicherheitsdatenblatt vor der Verwendung aufmerksam lesen.

Schutzmaßnahmen

Persönliche Schutzausrüstung tragen: Handschuhe, Schutzbrille, Atemschutzmaske, angemessene Kleidung.

Lagerbedingungen

Aufrecht bei Temperaturen von 10–20 °C und einer relativen Luftfeuchte von max. 60 % lagern.

Lagerbeständigkeit

10 Jahre bei angemessenen Lagerbedingungen.

TEGRA Deutschland GmbH Simrockstrasse 96, 40235 Düsseldorf, Deutschland
info@tegragroup.de, +49 176 22581537